

MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

URBANISMO

ADOQUIN EN CONCRETO

ESPECIFICACIONES

Referencia	ADOQUIN 40		
Dimensiones	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)
	40	20	6
Peso Aprox.	14 kg APROX		
Concreto	Alta Resistencia		
Resistencia	4.000 psi a 28 días		
Tolerancia	LONGITUD	5 MM	
	ANCHO	5 MM	
	ESPESOR	5 MM	
Uso y aplicación	Trafico peatonal y vehicular liviano		
Normatividad	NTC 4992		





MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LIDERES EN PREFABRICADOS EN CONCRETO A NIVEL NACIONAL

Durante el almacenamiento, las piezas deben acopiarse de manera ordenada, estable y correctamente alineada, sobre una superficie firme, nivelada y libre de humedad excesiva. La altura máxima de apilamiento recomendada es de 1,20 m, evitando sobrecargas o inclinaciones que puedan generar inestabilidad.

Se recomienda almacenar los adoquines lo más cerca posible del lugar de instalación, con el fin de reducir trasiegos innecesarios y minimizar el riesgo de deterioro durante su manipulación y transporte interno.

Para su traslado, evite arrojar, arrastrar o golpear las piezas entre sí. Cuando se utilicen estibas, estas deben encontrarse en buenas condiciones y permitir una distribución uniforme de la carga.

Mantenga el material protegido de agentes que puedan generar manchas, como aceites, grasas, tierra, pinturas, productos químicos u otros contaminantes presentes en la obra.



MOVING ARCHITECTURE, ELEVATING WORLDS

MANTENIMIENTO

**LIDERES EN
PREFABRICADOS
EN CONCRETO
A NIVEL
NACIONAL**

Limpieza general

Para el mantenimiento periódico se recomienda utilizar agua limpia con jabón líquido neutro.

Aplicación:

Retire previamente polvo, tierra, cenizas o residuos acumulados.

Humedezca la superficie con agua limpia.

Aplique agua con jabón líquido neutro utilizando un cepillo de cerdas plásticas o una esponja.

Restriegue suavemente las zonas que presenten suciedad.

Enjuague con abundante agua, utilizando hidrolavadora o agua a presión moderada hasta retirar completamente el jabón.

Precaución: Evite utilizar cepillos metálicos, herramientas abrasivas o productos químicos altamente corrosivos que puedan afectar la superficie del concreto.

Manchas difíciles

Para manchas de grasa, suciedad acumulada o residuos adheridos, utilice un limpiador o desengrasante apto para superficies de concreto. Realice previamente una prueba en una zona poco visible y posteriormente enjuague con abundante agua.

Mantenimiento preventivo

Realizar limpieza periódica para evitar acumulación de polvo, tierra, cenizas o residuos.

Limpiar inmediatamente derrames de líquidos, grasas o sustancias que puedan generar manchas.

